

## 最低添加量と安全率について

			最低添加量	q <sub>uck</sub> /q <sub>uf</sub>	q <sub>uf</sub> /q <sub>ul</sub>	施工機械種	備 考
深層混合処理マニュアル	土木研究センター	スラリー	70 -62-	1/3 -62-	1/2~1/3 -62-	深層改良	
		粉体	40 -62-			深層改良	
地盤改良マニュアル	セメント協会	スラリー	浅層改良 50 -48-	1/3 ?	0.5~0.8	スタビライザ	- 47 -
					0.4~0.7	バックホウ	
		0.5~0.8			スタビライザ		
		0.3~0.7			バックホウ		
固化処理システム技術資料	固化処理工法研究会	スラリー	70 -11- Q&A集	1/3 ?	0.5~0.8	スタビライザ	セメント協会と同じ - 18 -
					1/2~1/3 -73-	深層改良	
		0.4~0.7			バックホウ		
		0.5~0.8			スタビライザ		
CMS 中圧噴射システム	ミツ工法協会	スラリー	80 -24-	1/3	1/2~1/3		
				1/3.6	1/1.67		
パワーブレンダー-R工法	パワーブレンダー-工法協会			1/2	2/3~4/5	- 25 -	本設利用
				1	3/5~4/5		重機足場、仮設道路等の仮設利用